

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

Eflagloss 0140 - xxxxx**Type:** Maling på basis af alkydharpiks.**Anvendelse:** Dæklak til alle former for maskiner, trucks m.m.**Egenskaber:** Eflagloss giver en særdeles højglans overflade.**Tørstof:** 60 % vægt 45 % volumen**Forbehandling:** Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 samt f.eks. Maskinprimer serie 0102.**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Lufforstøvning	25 - 30 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063
Airless/Airmix	55 - 60 sek. DIN-cup 4 mm	0700-68063

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	1 time 20 °C	30 - 50 µm
Berøringstør	4 timer 20 °C	30 - 50 µm
Kan overlakeres efter	4 timer 20 °C	30 - 50 µm
Forcørtørring	30 min. 80 °C	30 - 50 µm

Systembeskrivelse:

Primer	2x Maskinprimer 0102 - xxxxx	60 µm
Dæklak	1x Eflagloss 0140 - xxxxx	30 µm

Ovennævnte system opfylder kravene til korrosionsklasse C 2 i henhold til ISO 12944.

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 70 µm Tørfilm: 30 µm**Rækkeevne:** Teoretisk: 15 m²/ltr.**Lagring:** Oplagres tørt og køligt.**Holdbarhed:** 24 måneder i uåbnet emballage.**Bemærkninger:** Ønskes en hurtigere tørring og bedre kemikaliebestandighed kan der tilsættes max. 10 % Efadur Hærdelak 0455 79139. H2O Emalje serie 0551 er vort vandfortyndbare alternativ. Ønskes en meget høj glans, anbefales det at grunde med Maskinprimer serie 0101.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg****TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk****www.esbjergpaints.dk**